Tecsom 3630 Supreme Acoustique

11181050A-00XXX

Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Jauge / Gauge		1/10 loop pile
Densité / Tuft Density	ISO 1763	168 100 Stitches/m²
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	630 g/m²
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	370 g/m²
Epaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	2,75 mm
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,134 g/cm^3
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	5220 g/m²
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	9,1 mm
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing
Envers / Backing	BS BACKING SYSTEM	Matières recyclées renforcées par un voile de verre / Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC) Renfort acoustique avec fibres synthétiques 100% recyclées / Acoustic reinforcement with 100% recycled fibers
Dimensions / Tile Size		50x50cm
Dalles par boîte / Tiles per Box		16 = 4 m2
Sens de pose / Installation		
Base d'impression / Printing facilities	DESIGN FACILITIES	YES

RHO - LRV	
24 colors	**%**
017	9,0%
019	4,7%
022*	14,0%
024	9,9%
027	8,0%
028	6,8%
029	5,8%
034*	17,3%
037*	11,3%
041	15,1%
045	10,6%
047	9,8%
049	6,7%
055	18,6%
062*	20,1%
075	13,3%
078	9,9%
082*	14,6%
086	14,8%
095	12,7%
107	14,9%
127	16,3%
138	7,2%
139	6,3%

Technical performances

33

Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy

Luxury Class - LC1

Feu / Fire rating EN 13501-1 : C_{fl}-s1

Heated Floor	ISO 10456	0,13 m² K/W	**Impact noise reduction**	EN ISO 10143-3	$\Delta L_{(w)}$ 27 dB
Electrostatic prop.	ISO 6356 ISO 10965	≤ 2,0kV RT ~ $10^{10}\Omega$	**Sound absorption**	ISO 11654	α_w = 0,25 (H)
Dimensional Stability	EN 986	≤ 0,10%	**Colour Fastness**	EN 105 - B02	7/8
CE	N° 0679-CPR-1036 15 EN 14041 : 2004		**Castor Chair**	EN 985	Passed R≥2,4

Environmental issues

LEED

Répond à la démarche HQE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.

Mise à jour/Updated on 26/01/2017