

## Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Jauge / Gauge		1/10 loop pile
Densité / Tuft Density	ISO 1763	196 800 Stitches/m <sup>2</sup>
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	500 g/m <sup>2</sup>
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	290 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	2,6 mm
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,111 g/cm <sup>3</sup>
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4620 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	9,0 mm
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing
Envers / Backing		Matières recyclées renforcées par un voile de verre / Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC) Renfort acoustique avec fibres synthétiques 100% recyclées / Acoustic reinforcement with 100% recycled fibers
Dimensions / Tile Size		50x50cm
Dalles par boîte / Tiles per Box		16 = 4 m <sup>2</sup>
Sens de pose / Installation		



## Technical performances

Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy  
Luxury Class - LC1



Feu / Fire rating EN 13501-1 : B<sub>fl</sub>-s1



		RHO - LRV	
		11 colors	%
<b>Heated Floor</b>  ISO 10456    0,13 m <sup>2</sup> K/W	<b>Impact noise reduction</b>  EN ISO 10143-3    ΔL <sub>(w)</sub> 28 dB	<b>023</b>	10,3%
		<b>028</b>	3,9%
<b>Electrostatic prop.</b>  ISO 6356    ≤ 2,0kV ISO 10965    RT ≈ 10 <sup>10</sup> Ω	<b>Sound absorption</b>  ISO 11654    α <sub>w</sub> = 0,25 (H)	<b>032</b>	18,2%
		<b>036</b>	11,9%
<b>Dimensional Stability</b>  EN 986    ≤ 0,10%	<b>Colour Fastness</b>  EN 105 - B02    7/8	<b>038</b>	7,2%
		<b>048</b>	9,6%
 N° 0679-CPR-1179 17 EN 14041 : 2004	<b>Castor Chair</b>  EN 985    Passed R≥2,4	<b>056</b>	17,9%
		<b>062</b>	21,9%
		<b>068</b>	15,9%
		<b>088</b>	5,5%
		<b>097</b>	7,5%

## Environmental issues

**LEED**

Répond à la démarche  
**HQE**



Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.