

Tecsom Linear Spirit Acoustic 30

TecSOM

Specifications

DESCRIPTION	NORM	DATA
Composition fibreuse / Pile Fibre		100% Polyamide (Teint masse/Solution dyed)
Jauge / Gauge		5/64e loop pile
Densité / Tuft Density	ISO 1763	202 800 Stitches/m ²
Poids de fil / Total pile mass	ISO 8543	710 g/m ²
Masse de velours utile / Mass of pile above the substrate	ISO 8543	380 g/m ²
Epaisseur velours utile / Thickness of pile above the substrate	ISO 1766	3,0 mm
Densité du velours de surface / Surface pile density	ISO 8543	0,126 g/cm ³
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	5010 g/m ²
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	9,7 mm
Premier dossier / Primary Backing		Non tissé / Non woven primary backing
Envers / Backing		Matières recyclées renforcées par un voile de verre / Vinyl backing reinforced with glass fiber (100 % recycled PVC) Renfort acoustique avec fibres synthétiques 100% recyclées / Acoustic reinforcement with 100% recycled fibers
Dimensions / Tile Size		50x50cm
Dalles par boîte / Tiles per Box		16 = 4 m ²
Sens de pose / Installation		

RHO - LRV	
18 colors	%
Unis - 13524050A-00XXX	
034	8,9%
045	10,1%
149	3,7%
172	18,3%
190	5,1%
200	20,0%
Bicolores - 13524050A-00XXX	
031	19,0%
039	7,1%
042	13,0%
171	26,4%
180	28,5%
195	7,0%
Lignés - 13528050A-00XXX	
034	8,6%
045	10,0%
149	4,8%
172	12,2%
190	5,1%
210	14,8%








Technical performances



Classification EN 1307 - 33 / Commercial Heavy
Luxury Class - LC1



Feu / Fire rating EN 13501-1 : B_{fl}-s1

Heated Floor  ISO 10456 0,14 m ² K/W	Impact noise reduction  EN ISO 10143-3 ΔL _(w) 27 dB
Electrostatic prop.  ISO 6356 ≤ 2,0kV ISO 10965 RT ≈ 10 ¹⁰ Ω	Sound absorption  ISO 11654 α _w = 0,30
Dimensional Stability  EN 986 ≤ 0,10%	Colour Fastness  EN 105 - B02 7/8
CE N° 0679-CPR-1149 16 EN 14041 : 2004	Castor Chair  EN 985 Passed R≥2,4

Environmental issues

LEED **HQE**



Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.

Mise à jour/Updated on 07/09/2017